

Polier-und Schwabbellack 4.74

Produktbeschreibung

Schwabbel-fähiger, sehr gut füllender Grund-und Überzugslack auf Cellulosebasis für hochglänzende, geschlossenporige Holzoberflächen im Innenbereich.

Eigenschaften

-polier-und schwabbel-fähig
-festkörperreich -hochtransparent
-gute Kratz-und Wasserbeständigkeit -gut schleifbar
-glatt und gut verspannend

Anwendungsbereich

Besonders geeignet für die hochglänzende, geschlossenporige Oberflächenbeschichtung von Edelhölzern, aber auch aller gebräuchlichen Hölzer und Holzwerkstoffe im Innenbereich wie Möbel, Inneneinrichtungen und Musikinstrumente.

Prüfnorm

-DIN EN 71-3 (Schwermetalle) -DIN 53160
(speichel-und schweißecht) -DIN 68861 T1
B (bei ausgewählten Medien) -DIN 68861
T1 C (chemische Beständigkeit)
-handcremebeständig

-frei von APEO -formaldehydfrei -DINP-frei

Bestellhinweis

Glanzgrad hochglänzend
Gebindegrößen 200 / 30 Liter
Verdünner V 21 331 612 00 913 625 02

Kennzeichnung und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Technische Daten

Lagerfähig im unangebr. Originalgebinde: 12 Monate
V 21
--

Verdünner: Härter: Mischverhältnis:
Raumluf-trocknung bei +23°C/65%
LF Staubtrocken: Schleif-und
schwabbel-fähig: Stapel-fähig: 40 Min.
4 Tage

Auftragsarten



Verdünnerzugabe	40-50%	30-40%	20-25 Sek.
Viskosität DIN 4	25-30 Sek.	2,5-3,5	100-150
mm Spritzdruck	1,5-2,2	0,23-0,28	
(bar) Düsen-größe			
Auftragsmenge (g/m²)	80-120	80-120	

Anmerkung/Verarbeitungshinweis

Vor Materialentnahme Gebindeinhalt gut umrühren.
Endfilmdicke: max. 110 µm.
Die zu beschichtende Oberfläche muss absolut trocken, schmutz-, öl-, fett-und schleifstaubfrei sein.


Lackiertechnologie

Anwendungsbsp.: Musikinstrument Cello, Fichte, hochglänzend



Abgestufter	Korn 180-220 OLI-AQUA Beize
Schliff: Beizen:	Brillant 0401, 50 g/m² 5-6 Std.
Raumluf-trocknung	OLI-CELL Polier-und Schwabbellack 2
g: Lackierung:	x Nass in Nass, je 100 g/m² spritzen über Nacht

Raumluf-trocknung:



Zwischenschliff:	Korn 240-280 OLI-AQUA Beize Rustikal
Patinieren:	0401, 30-40 g/m² 30 Min. OLI-CELL
Raumluf-trocknung	Polier-und Schwabbellack, 100 g/m² über
g: Lackierung:	Nacht OLI-CELL Polier-und
Raumluf-trocknung	Schwabbellack, 100 g/m² 3 Tage
g: Decklackierung:	
Raumluf-trocknung	
g:	